

Принципиально новая продукция...

... новинка для гидроизоляции и защиты от протечек всех видов строений и конструкций

ЭНЕКРИТ ВС

Помните, что ЭНЕКРИТ ВС – это компонент для заделки течи в составе нашей системы предотвращения протечек и гидростатического просачивания; а также для герметизации расшивки текущих швов и стыков цементной заливки...

Гидравлическое уплотнение

ЭНЕКРИТ ВС

Защищает бетон, цемент, блоки и кирпич

Обеспечивает водонепроницаемость и изоляцию

Отличное сцепление

Простота в использовании

Гидроизоляционный материал для остановки активных протечек. Покрывает, заполняет, изолирует и защищает от просачивания.

Энекрит ВС сочетает в себе наилучшие характеристики традиционных цементирующих материалов с непревзойденным сцеплением и защитой полимеров высочайшего качества. Этот исключительный материал представляет собой легкий в применении состав, надолго защищающий кирпич, бетон и блоки от инфильтрации и эксфильтрации.



Энекрит ВС – это защитный гидроизоляционный материал для каменных конструкций. Для обеспечения исключительных характеристик в материале реализован процесс многократной выдержки. Происходящие при смешении реакции сочетают реакцию гидратации кальция/кремнезема/алюминиевого цемента для прочности и долговечности с пленкообразующей реакцией полимерного клея для гидроизоляции, химической стойкости и сцепления.

Энекрит ВС может применяться в качестве покрытия, предотвращающего поток с отрицательной/положительной стороны, а также в качестве ремонтного строительного раствора в зависимости от используемого соотношения компонентов.

Энекрит ВС – это двухкомпонентный продукт, легкий в приготовлении и нанесении в условиях не прекращающейся эксплуатации ремонтируемого объекта. Один продукт может использоваться для решения двух типовых задач в промышленности – проблем разрушения бетона и просачивания воды.

ЭНЕКРИТ ВС



www.enekon.ru

ЭНЕКОН Специалисты в области гидравлических систем

Официальный эксклюзивный дистрибутор ENECON® Corporation на Российском рынке компания «Энекон»

127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 3, стр. 1

Телефон: +7 (495) 604-4839. Факс: +7 (495) 604-4839

E-mail: info@enekon.ru

Технические характеристики

Объемная емкость на 15 кг	11060 см ³	
Расход на упаковку 15 кг в зависимости от шершавости поверхности	6,5 - 7,5 м ² при 1,5 мм	
Срок хранения	18 месяцев в не вскрытой оригинальной упаковке	
Соотношение компонентов	ПОРОШОК	ЖИДКОСТЬ
По объему	1,3	1,0
По весу	3,3	1,0
Срок годности	1 час	



1. Проблема – стены подвергаются химическому воздействию при активных утечках воды...



2. После закупорки активных утечек с помощью Энекрит ВП на стены кистью наносится два слоя Энекрит ВС – гидравлического уплотнителя.



3. В результате – защищенная, уплотненная и гидроизолированная с помощью Энекрит ВС поверхность всего за несколько простых шагов.

Местный специалист по гидравлическим системам ENECON®

Применение Энекрит ВС

Подготовка поверхности – Энекрит ВС наносится только на чистую, влажную, твердую и огрубленную поверхность.

1. Удалить весь отслоившийся материал и загрязнения поверхности, такие, как жир, масло, плесень и другие покрытия.
2. В зависимости от вида поверхности удалить загрязнения с помощью чистящего средства и/или растворителя, путем пескоструйной обработки, очистки паром, мытья под давлением или иными подходящими способами.
3. После удаления всех загрязнений с поверхности и подсуха промыть поверхность чистой водой и дать ей испариться.

Смешение и нанесение – для удобства пользователя порошок и жидкость Энекрит ВС поставляются в точно измеренных количествах с целью облегчения смешения. Удалить из ведра порошок и жидкость, налить жидкость в ведро и медленно добавить порошок, одновременно перемешивая. Для облегчения смешения целой упаковки рекомендуется использовать механическое смешительное устройство, например, дрель и смешительные лопасти общего назначения.

- Консистенция, подходящая для нанесения кистью – добавить в ведро жидкость из всей упаковки объемом 4,4 л.
- Консистенция, подходящая для нанесения штукатурной лопаткой – добавить достаточное количество жидкости для получения требуемой консистенции. Энекрит ВС наносится только на влажную поверхность без стоячей воды. Наносить кистью для окраски камня или нанесения клея для обоев. Наносить состав следует в 2 слоя, при этом каждый слой должен иметь толщину около 1,5 мм. Второй слой должен наноситься перпендикулярно первому. Время повторного нанесения при температуре 25°C составляет приблизительно 1,5 часа. Не следует наносить материал при температуре поверхности или воздуха ниже 7°C.

Здоровье и безопасность – было сделано все для того, чтобы в максимальной степени обеспечить простоту и безопасность применения продукции ENECON®. Необходимо соблюдать типовые промышленные стандарты и правила ведения домашнего хозяйства, поддерживать чистоту и применять средства индивидуальной защиты. Для получения дополнительной информации следует обращаться к подробным ПАСПОРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА (ПБМ), поставляемым вместе с материалом (также они могут поставляться по запросу).

Хранение – хранить в закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C (от 41°F до 95°F) в чистом сухом месте.

Очистка оборудования – промыть водой перчатки, ведро для смешивания и прочую утварь. После отверждения удалять механическим способом.

Техническая поддержка – проектная группа ENECON® всегда готова оказать техническую поддержку и содействие. Для получения инструкций по сложным процедурам нанесения и для получения ответов на простые вопросы обращаться к местному специалисту по гидравлическим системам ENECON® или в Технический центр ENECON®.

Вся содержащаяся здесь информация основана на длительных испытаниях в наших лабораториях и на практическом производственном опыте, и считается надежной и точной. Мы не ставим каких-либо условий и не даем гарантий относительно результатов применения нашей продукции в каждом частном случае..

ЭНЕКОН

 Специалисты в области гидравлических систем

Официальный эксклюзивный дистрибутор ENECON® Corporation на Российском рынке компания «Энекон»

127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 3, стр. 1

Телефон: +7 (495) 604-4839. Факс: +7 (495) 604-4839

E-mail: info@enekon.ru

www.enekon.ru